

①



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

⑪ Veröffentlichungsnummer:

**0 026 905
A1**

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑲ Anmeldenummer: 80105905.6

⑤ Int. Cl.³: **C 04 B 21/02, C 04 B 15/02,
C 04 B 13/24**

⑳ Anmeldetag: 30.09.80

③① Priorität: 08.10.79 DE 2940785

⑦① Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale
Patentabteilung Postfach 80 03 20,
D-6230 Frankfurt/Main 80 (DE)**

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung: 15.04.81
Patentblatt 81/15

⑧④ Benannte Vertragsstaaten: DE FR GB NL

⑦② Erfinder: **Eckardt, Peter, Dr., Brandenburger Weg 14,
D-6238 Hofheim am Taunus (DE)**

⑤④ **Schaumgips, Verfahren zu seiner Herstellung, seine Verwendung und daraus bestehendes Bauelement.**

⑤⑦ Schaumgips erhält man durch Verschäumen eines Gemisches aus Gips und Wasser und anschließendes Erhärten der porösen Gipsmasse. Das Verschäumen erfolgt in Gegenwart eines Polyurethan-Voradduktes mit Hilfe eines Katalysators sowie in Anwesenheit eines Polyvinylalkohols und Borsäure. Der Polyvinylalkohol ist zweckmäßigerweise teilverseift und weist eine Esterzahl von mindestens 50 mg KOH/g auf. Die gleichzeitige Anwesenheit von Polyvinylalkohol und Borsäure bewirkt eine gleichmäßige Verschäumung, die zu einem Schaumgips mit homogener Struktur führt. Das Litergewicht des Schaumgipses beträgt in der Regel 200 bis 1000 g. Der Schaumgips eignet sich besonders zur Anwendung als Isoliermaterial in der Bauindustrie.

EP 0 026 905 A1

ACTORUM AG

Schaumgips, Verfahren zu seiner Herstellung, seine Verwendung und daraus bestehendes Bauelement

Die Erfindung bezieht sich auf einen Schaumgips, der ein Polyurethan enthält, Verfahren zu seiner Herstellung, seine Verwendung und ein aus Schaumgips bestehendes Bauelement.

5

Es ist bekannt, daß Gipsschaum durch Verschäumen eines Gips/Wasser-Gemisches hergestellt wird, das schaumstabilisierende Zusätze sowie Isocyanat-Verbindungen und/oder Polyurethan Voraddukte enthält (vgl. deutsche Auslegeschrift 25 46 181 = US-Patentschrift 4 153 470). Bei der Herstellung kann Polyvinylalkohol in einer Menge von 0,1 bis 0,5 Prozent als Haftvermittler eingesetzt werden. Der erhaltene Schaum zeigt eine Dichte von 0,45 bis 0,8 g/ml und wird insbesondere zur Herstellung speziell geformter Bauelemente verwendet.

15

Ferner ist bekannt, daß ein verstärktes Strukturmaterial mit geringem Gewicht, hoher Biegefestigkeit und Druckfestigkeit auf einer Kombination eines anorganischen, zementartigen Materials, z.B. Gips, mit einem organischen Polymer, das schäumbar ist, z.B. Polyurethan, beruht (vgl. deutsche Offenlegungsschrift 22 50 611 = US-Patentschrift 38 78 278). An Stelle von Polyurethan sollen auch schäumbare Thermoplaste, z.B. Polyvinylalkohol, verwendbar sein. Das Ausgangsgemisch besteht aus 50 bis 80 Prozent anorganischem Material, 1 bis 10 Prozent Polymermaterial sowie Wasser, Katalysator und Füllstoffen.

20

25

Daß man durch Zusatz von geringen Mengen von Borsäure zu Gips dessen Härte erhöhen kann, ist ebenfalls eine bekannte Tatsache.

Schließlich ist auch bekannt, daß die Viskosität wäßriger Lösungen von Polyvinylalkohol durch Zusatz von Borverbindungen, z.B. Borsäure, erheblich erhöht werden kann (vgl. deutsche Patentschrift 606 440 = Britische Patentschrift 413 624). Die Viskositätssteigerung tritt
5 dabei in besonderem Maße in Erscheinung, wenn der pH-Wert der Lösung zur alkalischen Seite verändert wird.

Aufgabe der Erfindung ist nun die Schaffung eines Schaumgipses, der durch eine feine und gleichmäßige Porenstruktur charakterisiert ist, verbesserte mechanische Eigenschaften aufweist und in einfacher und wirtschaftlicher Weise herstellbar ist.
10

Die Erfindung betrifft einen Schaumgips, der ein Polyurethan und gegebenenfalls weitere übliche Zusatzstoffe enthält und dadurch gekennzeichnet ist, daß er zusätzlich einen Polyvinylalkohol und Borsäure enthält.
15

Der erfindungsgemäße Schaumgips hat ein Litergewicht von 200 bis 1000 g, vorzugsweise 300 bis 600 g.
20

Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung von Schaumgips durch Verschäumen eines Gemisches aus Gips, Wasser, einem Polyurethan-Voraddukt, einem Katalysator und gegebenenfalls weiteren üblichen Zusatzstoffen und ist dadurch gekennzeichnet, daß das Verschäumen in Gegenwart eines Polyvinylalkohols und Borsäure durchgeführt wird.
25

Als Gips im Sinne der Erfindung ist jede Calciumsulfat-Modifikation geeignet, die hydraulisch abbindet; insbesondere wird Calciumsulfat-Halbhydrat $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ verwendet. Vorteilhaft ist die Verwendung von Gips in feinkörniger Form; der mittlere Durchmesser der Gips-Partikel beträgt dabei 10 bis 150 μm , vorzugsweise 20 bis 60 μm .
30
35

Der erfindungsgemäße Schaumgips enthält als schaubildende Komponente ein Polyurethan (PU), das während der Verschäumung unter Abspaltung von Kohlendioxid aus dem jeweils eingesetzten Polyurethan-Voraddukt entsteht. Im
5 Schaumgips liegt das Polyurethan in einer Menge von 1 bis 15 Gewichtsprozent, vorzugsweise 5 bis 10 Gewichtsprozent, vor (bezogen auf die Gipsmenge).

Als PU-Voraddukt dient ein Polyester oder Polyether mit
10 freien Isocyanatgruppen. Das Molekulargewicht (Zahlenmittel) der PU-Vorprodukte liegt im Bereich von 3000 bis 20 000, vorzugsweise 5000 bis 10 000. Diese PU-Vorprodukte sind handelsüblich (vgl. z.B. deutsche Auslegeschrift 25 46 181).

15 Der erfindungsgemäß verwendete Polyvinylalkohol ist teilweise verseift und weist eine Esterzahl von mindestens 50 mgKOH/g, vorzugsweise von 80 bis 200 mgKOH/g, auf. Die Viskosität einer 4gewichtsprozentigen wäßrigen Lösung des Polyvinylalkohols liegt im Bereich von 3 bis 40 mPa·s, vorzugsweise 10 bis 30 mPa·s (gemessen nach DIN 53015 bei
20 einer Temperatur von 20°C nach Höppler). Der Polyvinylalkohol wird erfindungsgemäß in einer Menge von 0,05 bis 5 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,1 bis 1 Gewichtsprozent (bezogen auf die Gipsmenge), eingesetzt. Die optimale
25 Menge richtet sich von Fall zu Fall nach dem jeweils verwendeten Polyvinylalkohol-Typ.

Das wesentliche Merkmal der Erfindung ist die gemeinsame Anwendung von Polyvinylalkohol und Borsäure. Diese wird
30 in einer Menge von 0,05 bis 2 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,1 bis 0,5 Gewichtsprozent (bezogen auf die Gipsmenge), eingesetzt. Borsäure bewirkt bei Polyvinylalkohol bekanntlich die Bildung eines Monodiol-Komplexes, die
35 eine erhebliche Erhöhung der Viskosität der Polyvinyl-

alkohol-Lösung zur Folge hat. Diese Viskositätserhöhung wirkt sich erfindungsgemäß dahingehend aus, daß die Verschäumung gleichmäßig verläuft und zu einem Schaumgips mit feiner und homogener Porenstruktur führt.

5

Zum Abbinden des Gipses wird Wasser benötigt. Seine Menge ist so zu bemessen, daß das Gemisch aus Gips, PU-Vorprodukt und Wasser einenrührfähigen und schäumfähigen Brei bildet. Das für das erfindungsgemäße Verfahren erforderliche Gips/Wasser-Verhältnis beträgt normalerweise 1 bis 4:1, vorzugsweise 2 bis 3:1. Gegebenenfalls wird zusätzlich noch ein Gipsverflüssiger eingesetzt, und zwar in einer Menge von 0,1 bis 3 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,3 bis 1,5 Gewichtsprozent (bezogen auf die Gipsmenge).

15 Geeignete Gipsverflüssiger sind insbesondere handelsübliche Melaminharze, vorzugsweise sulfonsäure-modifizierte Melaminharze, z.B. Polykondensate aus Melamin, Formaldehyd und Sulfonat im Molverhältnis von 1:6:3 oder 1:2:1.

20 Für eine ausreichende Durchmischung des Gipsbreis ist es notwendig, daß die Schäumreaktion nicht sofort, sondern etwas verzögert einsetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz eines Schäumkatalysators mit verzögerter Wirkung. Hierfür eignet sich insbesondere Dibutylzinndilaurat, das an einen Träger gebunden ist. Als Trägermaterial dienen

25 vor allem Minerale mit netzartiger Struktur (Zeolithe), die in Pulverform eingesetzt werden. Das Gewichtsverhältnis von Katalysator zu Träger beträgt dabei 1:2 bis 1:12, vorzugsweise 1:4 bis 1:10. Der Katalysator wird üblicherweise in einer Menge von 0,05 bis 0,8 Gewichtsprozent, vorzugsweise von 0,2 bis 0,5 Gewichtsprozent (bezogen auf die Menge des PU-Vorprodukts), verwendet.

30

Der Gips soll nicht vor Beendigung der Schäumreaktion abbinden. Es ist daher zweckmäßig, das Aufschäumen in Gegenwart eines Abbindeverzögerers durchzuführen. Hierzu eignen sich vor allem Carboxymethylcellulose sowie Frucht-
5 säuren wie Zitronensäure und Weinsäure. Der Abbindeverzögerer wird in einer Menge von 0,1 bis 2 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,5 bis 1 Gewichtsprozent (bezogen auf die Gipsmenge), verwendet.

10 Solange der Gips noch nicht abgebunden ist, besteht die Gefahr, daß der frische Schaum zusammenfällt. Dieses Zusammenfallen wird durch Verwendung eines Schaumstabilisators verhindert. Geeignete Schaumstabilisatoren sind vor allem Celluloseether, z.B. Methylcellulose und Methyl-
15 hydroxyethylcellulose, sowie handelsübliche Silikonverbindungen. Die Menge des Schaumstabilisators beträgt normalerweise 0,05 bis 2,0 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,1 bis 1,0 Gewichtsprozent (bezogen auf die Menge des PU-Vorproduktes).

20 Eine verstärkte Verschäumung läßt sich gegebenenfalls durch den zusätzlichen Einsatz eines Treibmittels erzielen. Zu diesem Zweck sind insbesondere flüssige organische Verbindungen mit niedrigerem Siedepunkt anwendbar, vorzugs-
25 weise Fluorkohlenwasserstoffe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und 1 bis 10 Fluoratomen. Geeignete Treibmittel sind beispielsweise Trichlorfluormethan und 1,1,2-Trichlortrifluor-ethan.

30 Das Treibmittel wird in einer Menge von 3 bis 30 Gewichtsprozent, vorzugsweise 5 bis 15 Gewichtsprozent (bezogen auf die Menge des PU-Voraddukts), verwendet.

35 Die erfindungsgemäße Verschäumung wird üblicherweise bei einer Temperatur von 20 bis 60°C, vorzugsweise 25 bis 45°C, durchgeführt. Es ist vorteilhaft, wenn das benötigte Wasser vor dem Einsatz bereits auf Schäumtemperatur vorgewärmt wurde.

Eine besondere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß entweder der Polyvinylalkohol oder die Borsäure - jeweils in Form einer wäßrigen Lösung - dem Gemisch der übrigen den Gipsbrei bildenden Komponenten als letzter Bestandteil zugefügt wird. Durch diese Maßnahme wird die Rührfähigkeit des Gipsbreis sichergestellt, da die Ausbildung des Polyvinylalkohol/Borsäure-Komplexes und die damit verbundene Viskositäts-erhöhung auf diese Weise verzögert wird.

10

Das erfindungsgemäße Verfahren ist ohne besonderen technischen Aufwand durchzuführen. Der erhaltene Schaumgips zeigt gleichmäßig kugelförmige Poren und verbesserte mechanische Eigenschaften, insbesondere eine erhöhte Biegezugfestigkeit und Druckfestigkeit (gemessen nach DIN 1164). Die durchschnittliche Porengröße (Durchmesser) liegt im Bereich von 0,5 bis 4 mm, vorzugsweise 1 bis 2 mm.

Der erfindungsgemäße Schaumgips eignet sich vor allem zur Anwendung als Isoliermaterial auf dem Bausektor, d.h. zur Isolation gegen Wärme und Schall. Er kann direkt in vorgefertigten Formen hergestellt werden und bildet dann Bauelemente beliebiger Gestalt, z.B. Platten, Prismen, Quader und Würfel.

25

Die nachstehenden Beispiele erläutern die Erfindung. Prozentangaben beziehen sich dabei auf das Gewicht.

Beispiel 1

220 g eines handelsüblichen PU-Voradduktes auf Polyether-Basis mit einem mittleren Molekulargewicht von 10 000
5 und 16 % freien NCO-Gruppen werden mit einer Lösung von
5 g eines teilverseiften Polyvinylalkohols, der eine
Esterzahl von 140 mgKOH/g aufweist und dessen 4%ige
wäßrige Lösung bei 20°C eine Viskosität von 18 mPa·s zeigt,
10 in 215 g Wasser sowie mit 2 g einer Methylhydroxyethyl-
cellulose, deren 2-%ige wäßrige Lösung bei 20°C eine
Viskosität von 4 Pa·s zeigt, und mit 5 g Dibutylzinn-
dilaurat auf Zeolith (Gewichtsverhältnis 1:9) fein emul-
giert. Diese Emulsion wird unter Rühren mit einem Brei
aus 2,6 kg Gips (α -Halbhydrat), 9 g Borsäure, 1,5 g
15 eines handelsüblichen Gemisches aus Fruchtsäuren und
Natrium-polyphosphat sowie 930 ml Wasser von 35°C ver-
mischt. Das erhaltene Gemisch wird dann in eine würfel-
förmige Schäumform mit 8 l Inhalt gefüllt. Nach etwa 5
min beginnt das Gemisch aufzuschäumen und hat nach 16 min
20 die Form ausgefüllt. Nach 30 min ist das Abbinden des
Gipses beendet, und der Gipswürfel wird ausgeschalt.

Nach dem Trocknen bei einer Temperatur von 40°C hat der
erhaltene Schaumgips ein Litergewicht von 360 g. Seine
25 Biegezugfestigkeit beträgt $0,43 \text{ N/m}^2$ und die Druckfestig-
keit $0,72 \text{ N/m}^2$ (gemessen an Quadern mit der Abmessung
4 cm x 4 cm x 16 cm).

Vergleichsbeispiel 1

Beispiel 1 wird wiederholt, jedoch ohne Verwendung von Borsäure.

5

Der so erhaltene Schaumgips hat ein Litergewicht von 370 g, eine Biegezugfestigkeit von $0,27 \text{ N/m}^2$ und eine Druckfestigkeit von $0,47 \text{ N/m}^2$.

10 Vergleichsbeispiel 2

Beispiel 1 wird wiederholt, jedoch ohne Verwendung von Polyvinylalkohol.

15

Der so erhaltene Schaumgips hat ein Litergewicht von 350 g, eine Biegezugfestigkeit von $0,3 \text{ N/m}^2$ und eine Druckfestigkeit von $0,56 \text{ N/m}^2$.

Patentansprüche:

1. Schaumgips, enthaltend ein Polyurethan und gegebenenfalls weitere übliche Zusatzstoffe, dadurch gekennzeichnet, daß er zusätzlich einen Polyvinylalkohol und Borsäure enthält.
- 5 2. Schaumgips nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Litergewicht des Schaumgipses 200 bis 1000 g beträgt.
- 10 3. Schaumgips nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyvinylalkohol eine Esterzahl von mindestens 50 mgKOH/g aufweist.
- 15 4. Schaumgips nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Viskosität einer 4gewichtsprozentigen wäßrigen Lösung des Polyvinylalkohols 3 bis 40 mPa·s beträgt (gemessen nach DIN 53015 bei einer Temperatur von 20°C nach Höppler).
- 20 5. Verfahren zur Herstellung von Schaumgips durch Verschäumen eines Gemisches aus Gips, Wasser, einem Polyurethan-Voraddukt, einem Katalysator und gegebenenfalls weiteren üblichen Zusatzstoffen, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschäumen in Gegenwart eines Polyvinylalkohols und Borsäure durchgeführt wird.
- 25 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyvinylalkohol in einer Menge von 0,05 bis 5 Gewichtsprozent (bezogen auf die Gipsmenge) verwendet wird.
- 30 7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Borsäure in einer Menge von 0,05 bis 2 Gewichtsprozent (bezogen auf die Gipsmenge) verwendet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschäumen bei einer Temperatur von 20 bis 60°C durchgeführt wird.
- 5 9. Verwendung des Schaumgipses gemäß Anspruch 1 als Isoliermaterial.
10. Bauelement, bestehend aus Schaumgips gemäß Anspruch 1.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0026905
Nummer der Anmeldung

EP 80 10 5905 .6

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
	FR - A1 - 2 345 407 (UNITED STATES GYPSUM CO.) * Anspruch 1; Seite 22, Tabelle VIII *	1,6, 7	C 04 B 21/02 C 04 B 15/02 C 04 B 13/24
D	DE - B2 - 2 546 181 (HOECHST)	1,2, 9,10	
D,A	DE - A - 2 250 611 (C.H. MILLER et al.)		
A	FR - A - 1 461 892 (PINARD)		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.)
			C 04 B 11/00 C 04 B 13/00 C 04 B 15/00 C 04 B 21/00 C 04 B 43/00
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
			X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
X	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.		
Recherchenort Berlin		Abschlußdatum der Recherche 15-12-1980	Prüfer HÖRNER